

ECONAL E62N

CAMPOS DE APLICACIÓN:	Agente antipliegues y lubricante para todo tipo de fibras y procesos, tiene propiedades igualadoras y dispersantes para tinturas poliéster y sus mezclas
COMPOSICIÓN:	Derivado del aceite de lecitina
ASPECTO:	Líquido beige
CARÁCTER IONÓGENO:	Aniónactivo
VALOR DEL pH 100%	Aprox. 3.50
VALOR DEL pH (Solución al 10 %):	Aprox. 4.00
DENSIDAD:	Aprox. 1,0 g/cm ³
SOLUBILIDAD:	Es soluble en agua fría
ESTABILIDAD:	Estable frente a ácidos, álcalis y a electrolitos.
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO:	Por lo menos seis meses a partir de la entrega almacenado en envases cerrados de origen bajo las condiciones indicadas.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Temperatura de almacenamiento recomendada: de +3°C a +35°C. Protéjase de exposición al sol y luz. Resistente a las heladas. Después de toma de muestras o uso se debe cerrar inmediatamente el recipiente.
EMBALAJE:	Barril, contenedor

PROPIEDADES:

1. El ECONAL E62N es apropiado como igualador y dispersante en las tinturas de poliéster y sus mezclas.
2. El ECONAL E62N no provoca cambios en el color o matiz de las tinturas, esto es válido para todo tipo de colorantes, el producto no perjudica las solidez de los tintes.
3. El ECONAL E62N confiere al material lisura y flexibilidad y reúne así las condiciones óptimas para la obtención de un tejido sin pliegues ni arrugas. Por medio de su gran poder deslizante fibra/fibra y fibra/metal el producto evita la formación de zonas de rozamiento.
4. El ECONAL E62N no causa espuma y por eso es adecuado para todos los procesos de lavado, blanqueo y tintura de instalaciones jet, barcas de torniquete máquinas de tintura de tambor etc. Sin embargo, el producto no tiene ningún efecto antiespumante..
5. El ECONAL E62N reduce la cohesión del material de tal modo que el género tubular se hincha bien en instalaciones jet y barcas de torniquete (formación de globos), lo que constituye un requisito primordial para la uniformidad de la tintura.
6. El ECONAL E62N impide la formación de pliegues y arrugas de batanado en todos los procesos de batanado. De esta manera se pueden cargar las maquinas con cantidades de material superiores a lo normal, y en muchos casos resulta innecesario coser un tubo.
7. El ECONAL E62N también se puede aplicaren baño madre junto con auxiliares para el batanado y sosa calcinada.
8. El ECONAL E62N como producto no tensoactivo, el ECONAL E62N tiene una buena compatibilidad con todos los colorantes y auxiliares.

APLICACIONES:

El ECONAL E62N se agrega diluido con agua fría – al baño de tratamiento.

Recomendamos las siguientes cantidades de aplicación:

1.0 – 2.0 g/L ó 2.0 – 3.0% sobre el peso del material