

SMOOTHOL TF

CAMPO DE APLICACIÓN:	Suavizante para todo tipo de fibras, produce tacto suave, frío y liso sin afectar de manera significativa la hidrofiliidad del material.
COMPOSICIÓN:	Mezcla cinegética de polixilósanos, teflones y otros.
CARACTER IONÓGENO:	Catión activo.
APARIENCIA:	Líquido lechoso.
VALOR DE pH (Solución al 10%):	Aprox. 5.0 +/- 0.5
DENSIDAD (a 20° C):	Aprox. 1.0 g/cm ³
SOLUBILIDAD:	En cualquier proporción en agua a 20 °C.
ESTABILIDAD:	Es estable frente a la dureza del agua hasta 40° dH (grados alemanes). Estable frente a ácidos y álcalis en las concentraciones habituales.

**ESTABILIDAD AL
ALMACENAMIENTO:**

Por lo menos seis meses a partir de la entrega en su empaq original y bajo condiciones indicadas.

**CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO:**

Temperatura de almacenamiento recomendada:
+3° C hasta + 35° C.

EMBALAJE:

Canecas de 200 Kg.

CARACTERÍSTICAS:

SMOOTHOL FT es un suavizante con las siguientes características y efectos de acabado:

- Produce sobre todo tipo de fibras un tacto suave, frío, liso y voluminoso sin afectar significativamente la hidrofiliidad del material.
-
- SMOOTHOL FT es un suavizante que puede aplicarse por agotamiento o por impregnación.
- Bajo condiciones normales de secado y fijación no se presenta amarillamiento. Para evitar el amarillamiento producido a altas temperaturas característico de los productos cationactivos, se recomienda una temperatura de secado no superior a los 130 °C.
- SMOOTHOL FT puede combinarse con agentes de acabado no iónicos y catiónicos.
- El producto es resistente a la cocción, por lo cual es posible su utilización en baños de tintura en el teñido de PAN con colorantes básicos

APLICACIONES:

El acabado con SMOOTHOL FT puede lograrse por el método por agotamiento así como por foulard.

Se recomienda la utilización de las siguientes cantidades:

Proceso por agotamiento:

1.5 – 4.5 % SMOOTHOL FT
Temperatura de baño entre 40° y 60°C

PH 5,0 - 5,5 para la utilización en artículos de color

PH 6,0 - 6,5 para la utilización en artículos blancos.

Tiempo de tratamiento: 20 minutos

Por foulard:

25 - 100 g/L SMOOTHOL FT
Foulardear a temperatura ambiente

Estos datos son pautas, dependiendo del artículo y del tacto deseado se podrán utilizar cantidades.

La información de este folleto son solamente de carácter orientativo y sin compromiso de nuestra parte.